## H S タ



## 【使用方法】

下地処理

打設したコンクリートのブリージング水が引いた直後に、刷毛等 を用いてブリージングによるレイタンスの除去と清掃を兼ねた目荒 らしを行ってください。また、必要に応じて水湿しを行ってください。

施工長さ

基礎幅	厚み	施工長さ
120mm	10mm	約13.3m
	15mm	約8.9m
150mm	10mm	約10.7m
	15mm	約7.1m

練り混ぜ BPレベラーHSタイプ1袋(25kg)に対して、清水を6.5L入れ、 高速ハンドミキサーを用いて3分間練り混ぜてください。

生 硬化まで雨・降雪・風・直射日光・衝撃などを避けて養生してください。 また、必要に応じてシート等で養生してください。

危険







## 【危険有害性情報】

- ●重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷 ●長期に渡る、または反復ばく露による臓器の障害
- ●臓器の障害 ●呼吸器への刺激のおそれ ●発がんのおそれ